

K-Standard		20651.0002			
Issued by TLL	Authorized by MAO	Valid from 2020-11-13	Page 1(2)	Edition 2	
Organisk ytbehandling – tillverkningskrav: Pulverlackering Organic surface treatment – manufacturing requirements: Powder coating					

1 TILLVERKNINGSKRAV

Processen för ytbehandlingen kan innehålla:

Förbehandlingskrav enligt
K-Standard 20600.0001 Punkt 4
Grundlackering - pulverlack
Täcklackering - pulverlack

1.1 Kulör

O4 Alla kulörer
Kulörkrav enligt K-standard 20600.0001 Punkt 8.1.

O5 Svart
Standard RAL svart kulör

1.2 Yta

Följande ytbehandlingsfel tillåts ej:

- blåsor
- frätgropar
- skrovliga ytor
- sprickor
- obelagda områden

Om inget annat anges på ritningen ska ytbehandlingen uppfylla kraven för ytclass SC3 som anges i K-standard 20600.0001.

1.3 Vidhäftning

Beläggningens vidhäftning ska vara god och får inte visa benägenhet att lossna eller flaga.

1.4 Skiktjocklek

Täcklack: O4 90-130 μm ²⁾³⁾
O5 90 μm ²⁾³⁾

2) Snittet på mätpunkterna ska vara minst 90 μm . Enstaka mätpunkter som avviker $\pm 20\%$ får förekomma. Mätning ska ej göras närmare än 20 mm från kant.

3) Exkluderat en förbehandling.

Färgleverantörs rekommenderade skiktjocklekar skall finnas angivna i instruktion hos lackerande företag.

Mätmetod: SS-ISO 19840
Mätutrustning: Skiktjockleksmätare

Allmänt krav: Färgskiktet på levererade komponenter skall vara så pass uthärdat att risk för hanteringsskador ej föreligger.

1 MANUFACTURING REQUIREMENTS

This surface treatment method can include:

Pre-treatment requirements according to
K-Standard 20600.0001 Clause 4
Priming - powder coating
Top coating - powder coating

1.1 Colour

O4 All colours
Colour requirements according to K-standard 20600.0001 Clause 8.1.

O5 Black
Standard RAL black colour

1.2 Surface

The following surface treatment defects are not permitted:

- blisters
- pits
- roughness
- cracks
- uncovered areas

If nothing else is stated on drawing the surface treatment shall comply with requirements for surface class SC3 stated in K-standard 20600.0001.

1.3 Adhesion

The adhesion of the coating shall be good and may not show any tendency to peel or flake off.

1.4 Coating thickness

Top paint: O4 90-130 μm ²⁾³⁾
O5 90 μm ²⁾³⁾

2) The average for measuring points shall be at least 90 μm . Separate measuring points which differ $\pm 20\%$ may occur. Measuring shall not be done closer than 20 mm from edge.

3) One pre-treatment excluded

The paint suppliers recommended coat thickness shall be stated in instruction at the painting company.

Measurement method: ISO 19840
Measuring equipment: Coat thickness meter

General requirement: The paint film on delivered components shall be enough cured to avoid the risk of handling damage.

K-Standard		20651.0002			
Issued by TLL	Authorized by MAO	Valid from 2020-11-13	Page 2(2)	Edition 2	
Organisk ytbehandling – tillverkningskrav: Pulverlackering Organic surface treatment – manufacturing requirements: Powder coating					

1.5 Temperaturtålighet

<u>Angiven metod</u>	<u>Värmetålighet</u>
O4	upp till 70°C
O5	upp till 400°C

1.6 Korrosionsbeständighet

Krav enligt K-standard 20600.0001 Punkt 10.

1.5 Temperature resistance

<u>Stated method</u>	<u>Temperature resistance</u>
O4	up to 70°C
O5	up to 400°C

1.6 Corrosion resistance

Requirement according to K-standard 20600.0001
Clause 10.